

Yuasa Technisches Datenblatt

Yuasa DCB145-6(DT) Pro-Spec Deep Cycle Battery



Spezifikationen

5-hr rate Capacity to 1.75v	215
per cell at 20°C (Ah)	
20-hr rate capacity to 1.75v	260
per cell at 20°C (Ah)	
Kapazität bei 75 A (Min.)	145
Kapazität bei 25 A (Min.)	530
20-Stunden Rate Kapazität	260
bis 1,75V/Zelle bei 20°C	

5-stündige Kapazität bei Temperatur

40°C	105%
30°C	100%
0°C	80%

Abmessungen

Länge (mm)	259
Breite (mm)	179
Höhe (mm)	264
Höhe über den Anschlüssen (mm)	292
Gewicht (kg)	33

Materialspezifikationen

Art der Abdeckung	Abnehmbar - Wartung möglich
Abdeckung mit Ventilen	: Gang style
Material von Gehäuse und Deckel	Schwarzes Polypropylen
Art der Versiegelung Gehäuse-Deckel	Heißversiegelung
Interzellenverbinder-Typ	Durch-die-Wand-Verbindung
Methode der Verschweißung Platten - Anschlussbrücke	Automatischer Angießprozess
Material der positiven Platten	Antimon-Blei-Legierung
Material der negativen Platten	Antimon-Blei-Legierung



Datenblatt erstellt am 02/08/2023 - E&EO

Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa DCB145-6(DT) Pro-Spec Deep Cycle Battery

Specifications

5-hr rate Capacity to 1.75v	215
per cell at 20°C (Ah)	
20-hr rate capacity to 1.75v	260
per cell at 20°C (Ah)	
Capacity @ 75A (mins)	145
Capacity @ 25A (mins)	530
20-hr rate Capacity to	260
1.75V/Cell at 20°C (Ah)	

5-Hr Capacity By Temperature

40°C	105%
30°C	100%
0°C	80%

Dimensions

Length (mm)	259
Width (mm)	179
Height (mm)	264
Height over terminals (mm)	292
Mass (kg)	33

Material Specifications

Cover Style	: Removable - Maintenance Possible
Cover Vent Style	: Gang style
Container & Cover Material	: Black polypropylene plastic
Case to Cover Seal Method	: Heat sealing
Inner Cell Connector Type	: Through-partition weld
Plate Lug Weld Method	: Automated cast-on process
Positive Grid Material	: Antimony lead alloy
Negative Grid Material	: Antimony lead alloy



Data Sheet generated on 02/08/2023 – E&OE